



GoedHuys Brocant gevelcoat SB

Omschrijving:

Watergedragen, gladde muurverf voor buiten op basis van acrylaatdispersie versterkt met siloxanen

Toepassing:

Als duurzame waterwerende, dampdoorlatende verf geschikt voor minerale ondergronden. Zeer geschikt als renovatielaag op draagkrachtige, silicaat-, siliconen- en verweerde dispersieverven, sierpleisters en voor intacte gevelisolatiesystemen

Eigenschappen:

- < Goed waterdampdoorlatend
- < Uitstekende dichtheid tegen regen, slagregen en spatwater
- < Spanningsarm
- < Niet thermoplastisch
- < Geen vlekken of aanzetten
- < Mat

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Pastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter

Rendement:

Theoretisch rendement

5 - 7 m² per liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode:

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



Behandeling systemen:

Normaal zuigende minerale ondergronden

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig repareren.
- < Het geheel voorstrijken met GoedHuys Fixeermiddel
- < Het geheel afwerken met twee lagen GoedHuys gevelcoat SB.

Sterk zuigende en/of poederende minerale ondergronden

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Brosse of verzandende minerale oppervlakken door middel van borstelen, hogedrukreiniging of anderszins zodanig reinigen, dat alle loszittende delen (gruis) worden verwijderd.
- < Waar nodig repareren.
- < Het geheel voorstrijken met GoedHuys fixeer.
- < Het geheel afwerken met twee lagen GoedHuysverf gevelcoat SB.

Bestaande, intacte afwerking op basis van kunstharsdispersie

- < Grondig reinigen.
- < Het geheel afwerken met twee lagen GoedHuys gevelcoat SB.

Bestaande, intacte afwerking op basis van silicaat

- < Grondig reinigen.
- < Het geheel voorstrijken met GoedHuys fixeer.
- < Het geheel afwerken met twee lagen GoedHuys gevelcoat SB.

Onderhoud van GoedHuys gevelcoat SB

- < Grondig reinigen.
- < Het geheel overschilderen met één laag GoedHus gevelcoat SB.