



GoedHuys Brocant standdek

Omschrijving:

Universele, watergedragen muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharstdispersie

Toepassing:

Het schilderen van minerale ondergronden, zoals beton, metselwerk, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten. Afwerklaag in het glasweefselsysteem. Het overschilderen van oude (muur)verflagen.

Eigenschappen:

- < Zeer gemakkelijke verwerking
- < Schrobvast
- < Zeer goede dekking
- < Mat

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Pastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter

Rendement:

Theoretisch rendement

7 - 10 m² per liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode:

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



Behandeling systemen:

BINNEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel,
- < Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met GoedHuys voorstrijk
- < Afwerken met twee lagen GoedHuys standdek

Alternatief systeem voor licht zuigende minerale ondergronden (wit en lichte kleuren)

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel
- < Voorstrijken met GoedHuys voorstrijk
- < Afwerken met een laag GoedHuys standdek.

Glasweefsel systeem op onbehandelde minerale ondergrond

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < De ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel,
- < Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden GoedHuys voorstrijk.
- < Glasweefsellijm aanbrengen.
- < Glasweefsel strak en stotend plakken.
- < Na droging afwerken met twee lagen GoedHuys standdek.

BUITEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- < Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- < Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- < Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met GoedHuys fixeer
- < Sterk zuigende en/of poederende ondergronden fixeren met GoedHuys fixeer.
- < Afwerken met twee lagen GoedHuys standdek