



## GoedHuys Edelbeits zijdeglans

### Omschrijving:

Is een luchtdrogende transparante edelbeits op basis van gemodificeerde alkydhars.

### Toepassing:

Voor het beschermen en verfraaien van houtconstructies buiten, zoals geveltimmerwerk, en betimmeringen.

### Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Nerftekening wordt geaccentueerd
- < Zijdeglans
- < Vochtregulerend en waterafstotend
- < Goede bescherming tegen UV straling
- < Goede weervastheid en lichtvastheid

### Kleuren:

Verkrijgbaar in 11 houtkleuren

### Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

13 - 15 m<sup>2</sup> per liter.

#### Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 5°C en 35 °C te zijn



#### **Droogtijden:**

**Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %**

Stofdroog na :	4 uur
Kleefvrij :	5 uur
Overschilderbaar na :	24 uur

#### **Behandeling systemen:**

##### **Kaal gemaakt hout**

- < Verweerd hout tot gezonde hout verwijderen door mechanisch schuren.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel impregneren met GoedHuys impregneer
- < Geheel afwerken met drie lagen GoedHuys edelbeits hoogglans

##### **Bestaande transparante beitslagen**

- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel afwerken met een of twee lagen GoedHuys edelbeits hoogglans

GoedHuys verf – P. de hoogstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard  
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01  
[www.goedhuysverf.nl](http://www.goedhuysverf.nl)