



GoedHuys Interieurlak zijdeglans WG

Omschrijving:

Is een watergedragen blanke lak op basis van polyurethaan - acrylaatdispersie

Toepassing:

Voor het beschermen en verfraaien van houtconstructies binnen en buiten, zoals geveltimmerwerk, en betimmeringen met een blank laksysteem. Het lakken van minder intensieve gebruikte trappen.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Nerftekening wordt geaccentueerd
- < Zijdeglans
- < Kras – en slijtvast

Kleuren:

Blank

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

13 - 15 m² per liter.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 5°C en 35 °C te zijn



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	0,45 uur
Kleefvrij :	2 uur
Overschilderbaar na :	4 uur

Behandeling systemen:

Kaal gemaakt hout

- < Verweerd hout tot gezonde hout verwijderen door mechanisch schuren.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel voor vernissen verdund tot 20 %
- < Geheel over vernissen verdund tot 0 – 5 %
- < Afwerken met twee lagen onverdunde Inteieurlak WG

Bestaande transparante beits – en laklagen

- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Geheel afwerken met een of twee lagen Interieurlak WG

GoedHuys verf – P. de hoogstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl