



## GoedHuys loodvrije menie

### Omschrijving:

Een luchtdrogende roestwerende voor binnen en buiten op basis van alkydhars met zinkfostaat

### Toepassing:

Wordt als roesterende menie gebruikt op staal, geschopeerd staal, blank staal, gestraald staal en op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in aanraking komen.

### Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Oranje kleur
- < Roestwerend
- < Goede hechting

### Kleuren:

Oranje

### Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

10 - 12 m<sup>2</sup> per liter.

#### Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de verwachting.

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 9°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.
- < Goede ventilatie



**Droogtijden:**

**Droogtijden bepaald bij 20° c en een relatieve vochtigheid van 45 %**

Stofdroog na :	4 uur
Kleefvrij :	6 uur
Overschilderbaar na :	24 uur

**Behandeling systemen:**

**Nieuwbouw**

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Bij voorkeur twee lagen opbrengen
- < Overgronden met Standgrond PU
- < Aflakken met hoogglans of zijdeglans

GoedHuys verf – P. de hooghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard  
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01  
[www.goedhuysverf.nl](http://www.goedhuysverf.nl)