



GoedHuys Multiprimer WG

Omschrijving:

Een hechtprimer voor diverse metalen ondergronden op basis van watergedragen acrylaathars.

Toepassing:

Watergedragen hechtprimer voor verzinkt staal, aluminium en koper, tevens toepasbaar op verschillende kunststoffen zoals: trespas, hard pvc, plexiglas (eerst proefvlak aanbrengen)

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Corrosiewerend
- < Goede hechting
- < Snelle droging
- < Waterverduunbaar
- < Mat

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

10 - 12 m² per liter, afhankelijk van de kleur.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 5°C en 35 °C te zijn



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°c en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	1 uur
Kleefvrij :	4 uur
Overschilderbaar na :	6 uur

Behandeling systemen:

(Thermisch verzinkt) staal

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Ondergrond goed opruwen
- < Bij voorkeur twee lagen multiprimer WG

GoedHuys verf – P. de hooghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl