



GoedHuys Parketlak 1K

Omschrijving:

IParketlak is een waterverdunbare, 1-componenten polyurethaan lak

Toepassing:

Parketlak 1K kan worden toegepast op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Nerftekening wordt geaccentueerd
- < Kras – en slijtvast

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement
10 - 12 m² per liter.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 5°C en 35 °C te zijn

Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°c en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	2 uur
Overschilderbaar :	4 uur
Licht belastbaar na :	12 - 16 uur



Behandeling systemen:

De lak voor gebruik grondig doorroeren. Bij verwerking met een roller volle lagen aanbrengen. Trae-Lyx Parketlak goed en gelijkmatig over de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten. Door het melkachtige uiterlijk ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken in de natte lak die tijdens de droging verdwijnen. Binnen een half uur na aanbrengen vloeit de lak strak uit en ontstaat een heldere, blanke laag. Een slijtvast laksysteem dient uit minimaal 3 lagen van elk 10 – 12 m²/ltr. te bestaan.

GoedHuys verf – P. de Hooghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl