



GoedHuys Parketlak 2K satin

Omschrijving:

Is een watergedragen 2 componenten blanke lak op basis van hydroxy-acrylaat/isocyanaat

Toepassing:

Door een hoge slijt – en krasvastheid en chemicalieën bestendigheid is parketlak 2k uitermate geschikt voor de verzegeling van houten vloeren in openbare gebouwen, sportscholen, winkels etc

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Nerftekening wordt geaccentueerd
- < Satin
- < Kras – en slijtvast
- < 2 – 3 uur potlife

Kleuren:

Blank

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

10 12 m² per liter.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 7°C c boven het dauwpunt te zijn.
- < Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.
- < Luchttemperatuur dient tussen de 15°C en 35 °C te zijn



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	0,30 uur
Kleefvrij :	6 uur
Overschilderbaar na :	16 uur

Voorbehandeling ondergrond

- < De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn.
- < Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten,
- < polishlagen verwijderen met Polishverwijderaer en daarna aanschuren.
- < Niet aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen.
- < Op houtsoorten met wateroplosbare inhoudstoffen en/of pH-gevoeligheid is het toepassen van GoedHuys grondlak noodzakelijk

Verwerking

- < Voeg de verharder toe aan de Projectlak basis Verharder voor gebruik goed schudden.
- < Mengverhouding verharder:basislak = 1:12 in gewichtsdelen en 1:12,5 in volumedelen.
- < Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken.
- < Verwerkingstijd is 2 – 3 uur bij 20 graden Celsius.
- < Bij grotere hoeveelheden en hogere temperaturen zal de verwerkingsheid aanzienlijk korter zijn. Maak nooit meer aan dan in verwerkingstijd verwerkt kan worden. Daarom tijdens de applicatie regelmatig vers aangemaakte lak toevoegen aan de werkhoeveelheid.

GoedHuys verf – P. de Hooghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01
www.goedhuysverf.nl